



Description du vitrage

Position	Produit	Couche	Type	Epaisseur (mm)	Poids (kg/m²)
Verre 1	4T rFloat®	-	Trempe	4.00	10.00
Esp. 1	Argon (90%)			20.00	
Verre 2	4 rTherm® N	#3	Recuit	4.00	10.00
Esp. 2					
Verre 3					
4T rFloat® / 20 Ar (90%) / 4 rTherm® N				28.00	20.00

Performances du vitrage

Propriétés lumineuses (EN 410)		
Transmission Lumineuse	TL(%)	82
Réflexion Lumineuse extérieure	REe(%)	12
Réflexion Lumineuse intérieure	RLi(%)	13
Indice de rendu de couleur	Ra(%)	98

Autres propriétés		
Transmission thermique (EN 673)	Ug(W/m².K)	1.1
Inclinaison vitrage (90 : vert. / 0 : horiz.)	Alpha(°)	90
Sélectivité TL/g	S	1.26
Transmission UV	UV(%)	36

Propriétés énergétiques (EN 410)		
Transmission Energétique	TE(%)	60
Réflexion Energétique extérieure	REe(%)	27
Réflexion Energétique intérieure	REi(%)	27
Absorption Energétique totale	AE(%)	13
Absorption Energétique - verre 1	AE1(%)	7
Absorption Energétique - verre 2	AE2(%)	6
Absorption Energétique - verre 3	AE3(%)	0
Facteur solaire	g(%)	65
Coef. d'ombrage (Shading Coefficient)	SC(%)	75

-
Tel. / Mob.
Fax.